

## Hoja técnica del producto

Edición 2019

Código del producto: 26002100

# **BARNIZ SINTÉTICO INTERIOR**

Pintura base solvente para acabados de maderas

---

### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

*El Barniz Interior* es un producto ideal para utilizarlo en revestimientos internos de todo tipo.

Elaborado con resinas alquídicas. De excelente brillo y transparencia, buena dureza y excelente resistencia al frote.

### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

- **Madera nueva:** Lijar suavemente en el sentido de la veta y asegurarse de que la madera quede limpia, seca, desengrasada y libre de polvo. Aplicar a pincel una mano diluida y luego de 3 a 5 horas aplicar BARNIZ INTERIOR 3 o 4 manos con un intervalo de 6 a 8 horas entre manos. Si por exigencia del trabajo es necesario lijar, dejar secar 24 horas entre manos. (utilizar en lo posible lijas N° 120 a 150 para maderas macizas).
- **Madera barnizada:** Si la superficie esta en buen estado, lijar suavemente y aplicar el barniz directamente. Si la superficie esta cuarteada o descascarada deberá eliminarse totalmente el recubrimiento, por medio de lijado, cepillado, rasqueteado u otro medio mecánico asegurándose que la madera quede con el aspecto de nuevo, luego se procederá al pintado como una madera nueva.
- **Cambios de color:** Se puede teñir previamente la madera diluida con aguarrás, o bien mezclar la tinta con el BARNIZ en la proporción adecuada para lograr el color deseado. Homogeneizar perfectamente, para que todo el material posea el mismo color.

### **APLICACIÓN**

Se puede aplicar con pincel, soplete o rodillo de pelo corto, ya sean en maderas nuevas o previamente pintadas, para lo cual se deberá eliminar todo el producto anterior.

Una vez terminada la aplicación todos los elementos utilizados de deben lavar con diluyente especial recomendado para barnices.

### **TIEMPO DE SECADO**

Al tacto en aproximadamente 12 horas y el secado final a las 48 hs. Dependiendo de las condiciones ambientales

### **DATOS TÉCNICOS**

Peso específico: 0.86 grs/cm<sup>3</sup>

Viscosidad: 67 +/- UK (25°C)

Sólidos: 32% +/- 2%

Secado libre al polvo: 30 minutos a 20°C

Secado final: 12 a 18 horas

Color: Natural, Caoba, Cedro, Algarrobo, Nogal, etc

Brillo: Alto brillo

Limpieza: Los equipos utilizados serán tratados con diluyente especial.

### **RENDIMIENTO**

Este producto rinde entre 10 a 12 m<sup>2</sup> por litro y por mano, de acuerdo a la porosidad y absorción de la superficie

### **PRESENTACIÓN**

El producto se puede presentar en envases de 1, 4 Y 20 Lts.

### **PRIMEROS AUXILIOS**

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

\*CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

\*CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

-En ROSARIO: (0341) 448-0202

-En LA PLATA: (0221) 451-5555

-En SANTA FE: (0342) 4573357

### **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

- Mantener fuera del alcance de los niños.
  - Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
  - Evitar contacto con ojos, las mucosas y el prolongado contacto con la piel.
  - Procurar una adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
  - Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
  - PRODUCTO INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.
- Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO<sub>2</sub>, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.