

Hoja técnica del producto

Edición 2019

Código del producto:
25002070

ESMALTE ANTICORROSIVO “EFECTO RÚSTICO”

Pintura Anticorrosiva para terminaciones rústicas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Esmalte Anticorrosivo, tiene una terminación particular, ya que el mismo al ser aplicados en hierros su apariencia es similar al forjado, otorgándole una muy buena protección contra la oxidación en la superficie aplicada.

USOS

Sus usos pueden darse tanto en el interior como en exterior sobre superficies metálicas. También puede utilizarse sobre madera u otros sustratos, que “aparentarán” entonces ser de hierro forjado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

En superficies de hierro limpias, secas y sin óxido el Esmalte, se aplica directamente. Sin embargo, si se desea reforzar la protección contra la corrosión puede imprimarse el metal con Fondo Antióxido o Convertidor de Óxido.

En superficies de madera limpia y seca, aplicar una mano de Fondo Ecológico Sintético Blanco.

En mampostería no debe pintarse hasta haber completado su secado (yeso) o hasta eliminar la alcalinidad (revoque, hormigón). Este proceso requiere envejecimiento de por lo menos 3 meses en exteriores y 6 en interiores, o lavado con ácido clorhídrico (muriático) al 10% en agua, enjuagar y dejar secar. Asegurarse de que la superficie quede neutra. De no ser así la pintura sufrirá una degradación por saponificación, perdiendo totalmente sus propiedades.

Las superficies de yeso, enduido o las que presenten entizamientos o restos de pintura a la cal, requieren ser imprimadas con Fijador al aguarrás, convenientemente diluido de manera que no quede con brillo al secar.

En repintados eliminar restos de pintura floja, suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos y polvillo. No deben quedar restos de los productos de limpieza.

Las superficies brillantes deben ser lijadas hasta matearlas, eliminando cuidadosamente el polvillo resultante.

APLICACIÓN

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

Diluir con Thinner si es necesario.

No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

DATOS TÉCNICOS

- **Vehículo:** Resinas alquídicas modificadas.
- **Pigmento:** Óxido de hierro micáceo, pigmento anticorrosivo.
- **Peso específico:** 1,70 gr/cc
- **Punto de inflamación:** 35°C (copa cerrada).
- **Rendimiento:** 8 a 10 m² por litro por mano.
- **Color:** Hierro Antiguo
- **Brillo:** Mate, efecto “rústico”.
- **Secado tacto:** 1 horas.
- **Secado duro:** 7 horas.

PRESENTACIÓN

El producto se puede presentar en envases de 1 y 4 Lts.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

*CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

*CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

-En ROSARIO: (0341) 448-0202

-En LA PLATA: (0221) 451-5555

-En SANTA FE: (0342) 4573357

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
 - Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
 - Evitar contacto con ojos, las mucosas y el prolongado contacto con la piel.
 - Procurar una adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
 - Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
 - PRODUCTO INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.
- Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.