

Hoja técnica del producto

Edición 2019

Código del producto: 25002470

ESMALTE SINTÉTICO BLANCO EXTRA SECADO RAPIDO

Pintura base solvente de alta protección y secado al instante

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El *Esmalte Sintético Blanco Extra*, es una pintura elaborada a base de resinas alquídicas directo sobre metal y pigmentos estables a la luz solar, de alto brillo, excelente poder cubritivo de fácil aplicabilidad, no requiere fondo y lo protege de la oxidación.

Éste producto esta desarrollado para acortar los tiempos de pintado y repintado.

Se lo aplica directo metal, lo que significa que es apto para pintar sobre hierro, acero, galvanizado, aluminio, zinc, etc. Brinda una película de notable dureza y superior resistencia a lluvias acidas, ambientes salinos, entre otros, manteniendo su adherencia sin producir ampollados.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, secas, sin gratitud, suciedad, pintura u óxido flojo.

En superficies nuevas (sin tratar): Eliminar la gratitud, aplicando Desoxidante-Fosfatizante, lavar bien, secar y aplicar el Esmalte Dúo.

En superficies con pintura en buen estado: Lijar hasta matear la superficie, limpiar y aplicar Esmalte Dúo.

En superficies con pintura deteriorada: Eliminar con removedor en gel u otro medio mecánico, limpiar y aplicar Esmalte Dúo.

En superficies con oxido profundo: Removerlo con cepillo de alambre, lijar y aplicar.

APLICACIÓN

Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete convencional, soplete eléctrico, soplete adiabático o Airless. Es conveniente emplear pinceles de pelo largo y suave para mejorar la nivelación.

Mezclar bien antes de usar

CONDICIONES RECOMENDADAS EN LA APLICACIÓN

No aplicar con temperaturas del soporte inferiores a 5°C o superiores a 35°C

Si son superficies muy pulidas hay que abrir el poro del soporte o utilizar imprimación para asegurar la adherencia.

Una vez terminada la aplicación enjuagar los elementos con diluyente thinner.

RENDIMIENTO

El producto posee un rendimiento de 10 a 12 m²/litro por mano, dependiendo de las características de la superficie a pintar.

(Estos datos no incluyen las pérdidas de producto por aplicación a soplete debido a superficies irregulares y porosas)

DATOS TÉCNICOS

- Peso específico: 1.10 +/- 0.02 g/cm³
- Viscosidad: 68 +/- 2 U_k (25°)
- Sólidos: 58% +/- 2%
- Color: Blanco
- Secado al tacto: 45-50 minutos
- Secado final: 3 horas
- N° de manos sugerida: 2 – 3 manos
- Acabado: Brillante
- Temperatura de aplicación: Mínima 5°C / Máxima: 35°C
- Estabilidad en el envase: 24 meses

PRESENTACIÓN

Envases de ½ - 1 - 4 – 10 – 20 lts.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

*CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

*CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

-En ROSARIO: (0341) 448-0202

-En LA PLATA: (0221) 451-5555

-En SANTA FE: (0342) 4573357

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, las mucosas y el prolongado contacto con la piel.
- Procurar una adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- PRODUCTO INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.