

## Hoja técnica del producto

Edición 2019

Código del producto:

23001100

## **IMPERPLAST ACRILICO BLANCO**

Recubrimiento elástico impermeable para paredes exteriores

---

### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

El *ImperPlast Blanco* ha sido desarrollado con emulsiones especiales de gran resistencia, pigmentos de alta calidad y aditivos seleccionados que permiten componer un producto que soporte las condiciones mas exigentes a las que se ven sometidas las superficies por acción de los agentes atmosféricos.

Es muy fácil de aplicar, no salpica y deja una película integra de acabado satinado.

### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasas, aceites, etc. Si hay grietas en el soporte deben ser reparadas antes con mortero de reparación o Enduido.

Antes de la aplicación se debe homogenizar bien el producto en el envase. No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35 °C y si se prevee que puede llover en las siguientes 10 horas

### **APLICACIÓN**

La aplicación se puede realizar con brocha, rodillo o pistola. La primera mano se debe aplicar diluida con agua en aproximadamente 4 partes de producto y 1 de agua, para que penetre mejor en el soporte y adquiera mayor adherencia. En condiciones estándar de temperatura y humedad, es necesario dejar secar 8-10 horas antes de aplicar otra mano.

Esta segunda mano y las siguientes se aplicarán puras (sin diluir con agua), cruzadas entre sí y esperando los tiempos de secado aconsejados. Se aplicarán 3 manos o más si fuese necesario hasta alcanzar un rendimiento óptimo.

### **CONDICIONES RECOMENDADAS EN LA APLICACIÓN**

No aplicar con temperaturas del soporte inferiores a 5°C o superiores a 35°C

Si son superficies muy pulidas hay que abrir el poro del soporte o utilizar imprimación para asegurar la adherencia.

Una vez terminada la aplicación enjuagar los elementos con abundante agua.

### **RENDIMIENTO**

El producto posee un rendimiento aproximado de 9 m<sup>2</sup>/litro por mano.

### **DATOS TÉCNICOS**

- Peso específico: 1.38 +/- 0.02 g/cm<sup>3</sup>
- Viscosidad: 96 +/- 2 U<sub>k</sub> (25°)
- Sólidos: 81% +/- 2%
- Ph: 8 +/- 2
- Color: blanco
- Brillo: Satinado
- Secado al tacto: 2 horas
- Secado final: 24 horas

### **PRESENTACIÓN**

Envases de 1 - 4 – 10 – 20 lts.

### **CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD**

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable.

**\*CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** 0-800-333-0160

**\*CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:** (011) 4658-7777

-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

-En ROSARIO: (0341) 448-0202

-En LA PLATA: (0221) 451-5555

-En SANTA FE: (0342) 4573357