

Hoja técnica del producto

Edición 2019

Código del producto:
23001301

IMPERPLAST ACRILICO HIDRO-TRANSPARENTE

Impermeabilizante hidrorrepelente de sustratos de hormigón y mampostería en general.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Imperplast Hidro-Transparente, es un revestimiento elástico continuo basado en copolímeros sintéticos, el cual se caracteriza por tener un control absoluto en evitar ingresar agua a la película, es “Hidrorrepelente”; con excelentes propiedades de impermeabilidad, elasticidad, resistencia a cambios de temperatura y durabilidad para el tratamiento de terrazas, cubiertas es ideal para baldosas por su alta resistencia, lo cual proviene de su composición polimérica, brindando dureza y estabilidad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasas, aceites, etc. Si hay grietas en el soporte deben ser reparadas antes con mortero de reparación o masilla elástica. Antes de la aplicación se debe homogenizar bien el producto en el envase. No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35 °C y si se prevee que puede llover en las siguientes 10 horas.

APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar con brocha, rodillo o pistola. La primera mano se debe aplicar diluida con agua en un 50%, para que penetre mejor en el soporte y adquiera mayor adherencia. En condiciones estándar de temperatura y humedad, es necesario dejar secar 8-10 horas antes de aplicar otra mano. La segunda mano se podrá diluir en un 30% para generar películas protectoras.

CONDICIONES RECOMENDADAS EN LA APLICACIÓN

No aplicar con temperaturas del soporte inferiores a 5°C o superiores a 35°C
Si son superficies muy pulidas hay que abrir el poro del soporte o utilizar imprimación para asegurar la adherencia.
Una vez terminada la aplicación enjuagar los elementos con abundante agua.

RENDIMIENTO

El producto posee un rendimiento de 11 m²/litro por mano, dependiendo de las características de la superficie a pintar.
(Estos datos no incluyen las pérdidas de producto por aplicación a soplete debido a superficies irregulares y porosas)

DATOS TÉCNICOS

- Peso específico: 0.98 +/- 0.02 g/cm³
- Viscosidad: 86 +/- 2 U_k (25°)
- Sólidos: 37% +/- 2%
- Ph: 8 +/- 2
- Color: Incoloro
- Brillo: Satinado
- Secado al tacto: 2 horas
- Secado final: 24 horas

PRESENTACIÓN

Envases de 1 - 4 - 10 - 20 - 200 lts.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable.

***CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** 0-800-333-0160

***CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:** (011) 4658-7777

-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

-En ROSARIO: (0341) 448-0202

-En LA PLATA: (0221) 451-5555

-En SANTA FE: (0342) 4573357