

Hoja técnica del producto

Edición 2019

Código del producto:

“A” 29004292

“B” 29004260

IMPRIMACIÓN EPOXI PARA PISOS REL:4:1

Base líquida de fijación para pisos sin solventes

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Imprimpación Epoxi, es un producto bicomponente incoloro con 100% de no volátiles, que fija y sella los sustratos porosos.

Éste material cumple la función de primera mano en un esquema de pintado de alta resistencia química sobre hormigón, cemento, etc.

Ideal para utilizar como base donde el revestimiento final sea el Epoxi para Pisos (sin solventes), cuando se deseen eliminar los riesgos de incendio y contaminación ambiental debido a las emisiones de solvente habituales durante las tareas de pintado. No presenta variación dimensional durante la etapa de curado, lo que lo hace apto para rellenar pozos y grietas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpiar la superficie (hormigón, cemento, mampostería, etc.) de modo de eliminar suciedad, grasitud, polvillo y restos de material mal adherido. No dejar restos de productos de limpieza sobre la misma. En repintados, tratar la superficie previamente con Solvente especial Geosol, para asegurar una buena adherencia.

DATOS DE APLICACIÓN

Respetar la relación de mezcla de los componentes y homogeneizar, teniendo en cuenta la vida útil de la mezcla para preparar sólo la cantidad a usar.

Aplicar sin diluir. El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerización del producto.

Sistema a utilizar: Pincel, rodillo para Epoxi o secador.

DATOS FÍSICOS

- **Vehículo:** Resinas epoxi curadas con poliaminas.
- **Peso específico:** 1,08 gr/cc
- **Vida útil de la mezcla:** 3 horas.
- **Sólidos en volumen:** 100 %.

- **Espesor seco recomendado:** 70 - 100 micrones.
- **Rendimiento:** 10 m² por litro por 100 micrones, en sustrato no absorbente. Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, pérdidas por el sistema de aplicación, etc
- **Brillo:** Brillante.
- **Número de manos :** 1.
- **Secado tacto:** 2 horas.
- **Secado duro:** 15 horas. El curado químico se alcanza después de transcurridos 7 días; no someter el producto a ninguna exigencia química o física antes de ese lapso.
- **Repintado mínimo:** Al cabo de 24 horas se puede aplicar la pintura de terminación.
- **Repintado máximo:** 72 horas. En caso de transcurrir más tiempo, proceder como se indica para repintados.
- **Tiempo de almacenamiento:** 12 meses

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

*CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

*CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

-En ROSARIO: (0341) 448-0202

-En LA PLATA: (0221) 451-5555

-En SANTA FE: (0342) 4573357

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, las mucosas y el prolongado contacto con la piel.
- Procurar una adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- PRODUCTO INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.