

Hoja técnica del producto

Edición 2019

Código del producto:

23008070

MEMBRANA POLIURETÁNICA BLANCA

Membrana líquida impermeable y elástica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La *Membrana Poliuretánica*, es un impermeabilizante monocomponente de última generación formulado a base de una exclusiva resina poliuretánica de última generación, base acuosa y altamente elástica, resistente a los rayos UV y a los agentes atmosféricos a lo largo del tiempo. Sumamente elástica; se estira hasta 4 veces su tamaño sin dañarse y no se quiebra aún con temperaturas por debajo de los 15°c bajo cero. Además posee una excelente adherencia **sobre múltiples superficies como hormigón, tejas, membranas, ladrillos fibrocemento, madera y metal.**

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia de la pintura al sustrato, tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, algas u hongos, suciedad, etc.

APLICACIÓN

Se puede aplicar a pincel o pinceleta, rodillo o soplete airless. Mezclar el producto hasta lograr una consistencia homogénea. Aplicar mínimo 2 ó 3 manos de MEMBRANA POLIURETÁNICA pura –sin diluir, según el grado de protección deseada, dejando transcurrir entre operaciones de 4 hs a 8 hs, según las condiciones de temperatura y humedad ambiental. Se recomienda aplicar el producto comenzando por el perímetro y detalles de la superficie, reforzándolo –en casos de mayor complejidad mediante el uso de una malla geotextil de poliéster.

RENDIMIENTO

El producto posee un rendimiento de 1 a 1.1 m²/litro. Dependiendo la superficie a tratar y la metodología a emplear.

DATOS TÉCNICOS

- Sólidos (volumen): 48%
- Sólidos (peso): 63%
- Dilución: Para imprimación un 80% (4 partes de producto y 1 parte de agua)
- Color: Blanco y colores pasteles
- Brillo: Satinado
- Secado al tacto: 4 horas
- Secado final: 8 a 12 horas según condiciones climáticas.
- Resistencia a la tracción: 2,2 (MPa) – IRAM 113004-06
- Alargamiento de rotura: 282% – IRAM 113004-06

PRESENTACIÓN

Envases de 1 - 4 – 10 – 20 Kgs.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable.

***CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** 0-800-333-0160

***CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:** (011) 4658-7777

-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

-En ROSARIO: (0341) 448-0202

-En LA PLATA: (0221) 451-5555

-En SANTA FE: (0342) 4573357