

Hoja técnica del producto

Edición 2019

Código del producto: 50000120

PISO DEPORTIVO

Polímero acrílico sujeto a elevados grados de desgastes

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Piso Deportivo, está Especialmente formulado para pisos que están sometidos a alta abrasión y desgaste. Ideal para pisos de canchas de paddle, tenis, gimnasios, etc., así también como los industriales u otros de alto tránsito.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficie Nueva: En concreto de más de seis meses aplicar una primera mano diluida 30%.

Sobre alisado de cemento, éste debe tener una porosidad mayor que la de una lija #120. Una vez que la superficie ser tratada se deberá emplear la pintura diluida con 30% de agua y luego 2 manos sin diluir (de ser necesario agregar hasta 10% de agua).

Superficies que contienen pintura anterior: Sobre pintura bien adherida lavar, lijar suavemente y pintar directamente. Eliminar partes flojas o descascaradas, lijar para emparejar. Eliminar totalmente películas muy deterioradas.

APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar con rodillo. La primera mano se debe aplicar diluida con agua en aproximadamente 20 a un 30% de agua, para que penetre mejor en el soporte y adquiera mayor adherencia. En condiciones estándar de temperatura y humedad, es necesario dejar secar 6 a 8 horas antes de aplicar otra mano.

CONDICIONES RECOMENDADAS EN LA APLICACIÓN

No aplicar con temperaturas del soporte inferiores a 5°C o superiores a 35°C

Si son superficies muy pulidas hay que abrir el poro del soporte o utilizar imprimación para asegurar la adherencia.

Una vez terminada la aplicación enjuagar los elementos con abundante agua.

RENDIMIENTO

El producto posee un rendimiento de 12 - 16 m² por litro por mano. Dependiendo la superficie a tratar y el espesor que se quiera obtener.

DATOS TÉCNICOS

- Peso específico: 1.38 +/- 0.02 g/cm³
- Viscosidad: 95 +/- 2 U_k (25°)
- Sólidos: 70% +/- 2%
- Ph: 8 +/- 2
- Color: Ver cartilla de colores
- Secado al tacto: 1 a 2 horas
- Secado final: 24 horas

PRESENTACIÓN

Envases de 1 – 4 – 10 – 20 Lts

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable.

***CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** 0-800-333-0160

***CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:** (011) 4658-7777

-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

-En ROSARIO: (0341) 448-0202

-En LA PLATA: (0221) 451-5555

-En SANTA FE: (0342) 4573357